

Capatect Gewebe 650

Speciaal glasvezelweefsel als wapening in Capatect-gevelisolatiesystemen.

Materiaal

Toepassing	Wapeningsweefsel om in te bedden in: - Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 - Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M, 170,131 SL - Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850 - Capatect ArmaReno 700 - Carbonit, enz.
Eigenschappen	■ alkalibestendig ■ hoge treksterkte ■ schuifvast ■ weekmakervrij ■ strakke randafsnijding ■ maaswijdte 4 x 4 mm
Verpakking	rol van 50 meter, 1,10 m breed = 55 m ²
Kleur	oranje
Opslag	Droog, spanningsvrij en op een vlakke ondergrond bewaren. Tegen zon, warmte en mechanische beschadigingen beschermen.
Technische eigenschappen	■ Treksterkte: 1750 N / 5 cm in langs -en dwarsrichting ■ Gewicht: ca. 160 g/m² conform EAD 040083-00-0404; Bijlage A.8.2 ■ Resttreksterkte na veroudering: ≥ 1000 N/5 cm conform EAD 040083-00-0404; Hfdst. 2.2.21
Aanvullende producten	■ Capatect-Diagonalarmierung 651/00 Speciaal voorgesneden glasweefsel op alle hoeken van gevelopeningen, bvb. bij ramen en deuren. Afmeting: ca. 330 x 500 mm Verpakkingseenheid: Karton van 100 stuks ■ Capatect-Sturzeckwinkel 651/20 Speciaal voorgevormd glasweefsel voor de overbrugging van de binnenhoek van de dagkant en diagonaalwapening. Afmeting: ca. 200 x 200 mm Diepe dagkant tot 20 cm. Verpakkingseenheid: Karton van 25 stuks
Product-nr.	Produkt-Nr. 650/110



Verwerking

Verbruik	1,1 m ² /m ²
Verwerkingsomstandigheden	De wapeningslaag wordt uitgevoerd na droging van de mortellagen ter inbedding van weefselstroken zoals deze van hoek- en aansluitprofielen, diagonaalwapening en de wapening van bvb. binnen -en buitenhoeken evenals pantserweefsel en extra wapening ter hoogte van brandstroken.
Verwerking	De wapeningspleister op baanbreedte van het wapeningsweefsel op de isolatieplaat aanbrengen en onmiddellijk opkammen met een kamspaan. De dimensionering van de kamspaan gebeurt overeenkomstig de laagdikte in het technisch informatieblad van de wapeningsmortel. Het wapeningsweefsel Capatect Gewebe 650 in het verse kamed plooi-vrij indrukken en aansluitend met een spackmes inbedden en vlak afwerken. Het weefsel dient volledig door de wapeningsmortel bedekt te zijn. Het weefsel bedekt het gehele gevelvlak. Weefselbanen 10 cm overlappend aanbrengen. De dikte van de wapeningslaag wordt bepaald door de wapeningsmortel.

Verwijzingen

Afval	Materiaalresten met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.
Servicecentrum	DAW Belgium B.V. Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be

Technische informatie nr. 650 · Edition: 11-2024

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.