

Capatect Fugendichtband

Typ Flex 058

Eenzijdig zelfklevende, gecprimeerde dichtingsband in geïmpregneerd zacht polyurethaanschuim



Materiaal

Toepassing

Voorgecomprimeerd voegdichtingsband om aansluitingen aan aangrenzende bouwdeelen binnen de Capatect gevelsystemen slagregendicht te maken, bijv. aan vensterbanken, daken, dakranden en dakoversteken enz.

Eigenschappen

- belastingsgroep BG 1 conform DIN 18542
- diffusieopen
- hercomprimeerbaar, flexibel en zelfklevend
- slagregendicht binnen het gedefinieerde toepassingsgebied
- weers- en UV-bestendig
- vol geïmpregneerd

Kleur

antraciet

Opslag

Droog, koel, beschermd tegen zonnestralen en vocht.
Bij +1 °C tot +20 °C min. 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

- Weersbestendigheid: BG 1 volgens DIN 18542
- Slagregendichtheid: ≥ 600 Pa conform DIN 18542
- Voegdoorlatingscoëfficiënt: $a < 1,0 \text{ m}^3/$ conform DIN 18542
- Warmtegeleiding: $\lambda = 0,041 \text{ W/(mK)}$ conform DIN EN 12667
- Diffusieweerstandsfactor $\mu (\text{H}_2\text{O})$: $\mu \leq 100$ conform DIN EN ISO 12572
- Temperatuurbestendigheid: -40 tot +100 °C conform DIN 18542
- Brandreactie: Klasse B1 conform DIN 4102-1 (tussen massieve minerale bouwelementen)
- Materiaalbasis: Polyurethaanschuim

Product-nr.

058/01-04

Leveringsprogramma

Prod.-Nr.	Type	breedte/voegen in mm	min. voegdiepte in mm
058/01	Flex 15/2-6	2-6	15
058/02	Flex 15/3-9	3-9	15
058/03	Flex 15/5-12	5-12	15
058/04	Flex 25/6-18	6-18	25
verpakkingseenheden: zie actueel Capatect Assortiment			



Verwerking

Vorbereiding van de ondergrond	Alle ondergronden (voegflanken) moeten draagkrachtig, effen, droog en vrij van substanties die de hechting kunnen verminderen (bijv. olie, vet, losse deeltjes) zijn.
Verbruik	1,02 m/m Exact verbruik per project te bepalen.
Verwerkingsomstandigheden	Optimale verwerkingstemperaturen liggen tussen +8 °C en +20 °C. De expansie gebeurt bij hogere temperaturen sneller en bij lagere temperaturen langzamer.
Montage	De band wordt tijdens het verlijmen van de isolatieplaten geplaatst. Het type dichtband aan de voegbreedte en de te verwachten beweging aanpassen. Bij het afwikkelen van het band, min. 2 cm per meter gemeten lengte bijgeven. Bij verticale voegen van beneden beginnen. Om te vermijden dat het voegdichtingsband over de voorkant van de voegflank uitpuilt, moet de band bij voorkeur lichtjes naar achteren ingebouwd worden. De voegband in de juiste lengte op de zuivere ondergrond plakken en de isolatieplaten krachtig ertegen aandrukken. Bandeinden altijd stomp drukken. Met lengtecontractie moet geen rekening gehouden worden. De pleisterlaag ontkoppelen van het aansluitende bouwdeel d.m.v. een snede met mes, om een ongehinderde beweging van de voegdichtingsband mogelijk te maken. Opgelet: rollen in geopende verpakking met gewicht belasten om telescopisch opengaan van de rol te vermijden.

Verwijzingen

Afval	Kan met het gewone huisvuil meegegeven worden.
Servicecentrum	DAW Belgium B.V. Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be